

AKRİLİK YAPIŞTIRICILAR

LOXEAL
ENGINEERING ADHESIVES

Sabitleştirme süresi bir ile beş dakika arasında olan iki birleşenli yapıştırıcı. Metal, Ahşap, Seramik, Ferrit ve bazı Plastikleri yüksek derecede kavrama direnci etkisi yaparak yapıştırır

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

BİRLEŞİMİ

: AKRİLİK REÇİNE

KULLANIM ISI ARALIĞI

: -50°C +120°C

ISI İLETKENLİĞİ (W/mK)

: 0,1

ISISAL GENLEŞME KATSAYISI (1/K)

: 80 - 120 x 10 E - 6

DİELEKTRİKSEL SABİTLİK 53483 (Mhz)

: 4,6



Ürün No:	Renk	Vizkozite 25°C Mpa.s	Başlangıç Dakika	İşlevsel Saat	Kayma Mukavemeti DIN 53283 N / mm ²	Çekme Mukavemeti DIN 53288 N / mm	Yapıştırma Kalınlığı mm
33 - 00 + ACT.20	Sarı	20000 - 40000	1 - 4	30 - 60	18 - 30	15 - 25	0,05 - 1
30 - 55 + ACT.20	Sarı	75000 - 130000	1 - 3	10 - 20	12 - 25	15 - 25	0,05 - 0,50
33 - 47 A + B	Sarı	5000 - 15000	1 - 3	30 - 60	15 - 25	15 - 25	0,05 - 1
33 - 47M + ACT.17	Sarı	8000 - 20000	1 - 3	30 - 60	15 - 25	15 - 25	0,05 - 1

* 30 - 55 + ACT.20 Kullanım Isı Aralığı : -40°C + 150 °C