


# İKİ BİLEŞENLİ EPOKSİ YAPIŞTIRICILAR

**LOXEAL**  
ENGINEERING ADHESIVES

Yağlı uçlu, çift fişekli ve iki bileşenli yapısal yapıştırıcılardır. Genel olarak metal, seramik, mermer, cam, ahşap ve bazı plastik malzemeleri yapıştırmada etkilidirler. Aralıksız sıkışmalara, çarpmalara ve çekiç gücüne karşı dayanıklılığı güçlendirilmiştir. Katlaşma, iki bileşen arasında kimyasal reaksiyonla oluşur. Sabitleşme süresi, seçilen sisteme göre birkaç dakikadan birkaç saate kadar olabilmektedir. Isı sertleşmeyi hızlandırır. Suya yağlara ve yakıt türü maddelere karşı son derece dayanıklıdır.



Ürün No.	Renk	Vizkozite 25°C Pa.s	Tutma Mukavemetine Erişim ( 25°C )		Sökülme-Kopma Mukavemeti ISO 4578 N / mm	Kayma Mukavemeti DIN 53283 N / mm <sup>2</sup>	Kullanma Isı Aralığı °C	Açıklama Ve Kullanım yerleri
			Başlangıç Dakika	İşlevsel Saat				
31 - 10	Koyu Sarı	15 - 25	120' - 180'	6 - 12 saat	0,8	10 - 14	- 50 +80	Yavaş sertleşen genel kullanımlı bir üründür. Suya, yağlara ve yakıt tipi maddelere dayanıklıdır.
31 - 40	Şeffaf	10 - 15	15' - 25'	40' - 60'	0,4	10 - 12	- 50 +80	Orta hızda genel kullanımlı, metal, seramik, mermer, cam, çinko, ahşap malzeme ve bazı plastikler için uygundur.
31 - 42	Şeffaf	10 - 15	5' - 10'	20' - 30'	0,4	10 - 12	- 50 +80	Hızlı yapıştırıcı. Metal, seramik, mermer, cam, çinko ahşap malzeme ve bazı plastikler (ABS,PVC vb) için uygundur.
34 - 15	Fildişi	20 - 30	25' - 35'	1 - 2 saat	5,0	8 - 12	- 50 +80	Orta hızlı, genel kullanımlı, Esnek ve kuvvetli yapıştırıcı.
35 - 44	Şeffaf	15 - 25	10' - 25'	40' - 60'	2,5	14 - 18	- 50 +80	Orta hızlı, bükülgenlik oluşturan, sünek kuvvetli yapıştırıcı.
36 - 10	Fildişi	15 - 25	60' - 90'	4 - 8 saat	3,5	14 - 18	- 50 +80	Esnek kuvvetli yapıştırıcı. Suya, yağlara ve yakıt ürünlerine dayanıklıdır.
36 - 15	Fildişi	20 - 30	25' - 35'	1 - 2 saat	3,5	14 - 18	- 50 +80	Orta hızda. Metal, seramik, mermer, cam, çinko, ahşap malzeme ve bazı plastikler için uygundur.

